

SOLFILM

Bollan SX 80

Solfilmen för dig med höga krav på att ljuset kommer in och att värmen stannar kvar ute.

Med sin unika tillverkningsteknik har tillverkaren nu fått bort maximalt av den varma IR-strålningen som är den som du känner när du sitter vid ett fönster och får solen direkt på dig.

Önskar du högre IR avvisning rekommenderar vi våran andra serie QX som finns i modellerna 40 och 70

*Snabb fakta på
tvåglas isolerglas*

Synligt ljus
genomsläpp

71%

IR -
avvisning

84%

UV -
avvisning

99%

Solenenergi
reduktion

54%

FAKTARUTA

	Enkelglas 4mm		Tvåglas 4/12/4		Treglas 4/12/4/12/4	
	utan film	SX 80	utan film	SX 80	utan film	SX 80
Solenergi						
Solvärme koefficient (G-värde)	.87	.56	.77	.46	.70	.41
Solvärme reduktion	0	36	0	40	0	42
Total solenergi avvisning	13	44	23	54	30	59
Infraröd avvisning 780 - 2500 nm %	17	84	-	-	-	-
Transmission %	85	44	73	39	63	35
Absorption %	7	49	14	52	19	54
Reflektion %	8	7	13	9	18	11
Synligt ljus						
Transmission (LT-värde) %	90	78	82	71	75	65
Reflektans exteriört %	8	8	15	13	20	17
Reflektans interiört %	8	8	15	13	20	20
Reflex reduktion %	0	13	0	13	0	13
Värmeenergi						
Emmesivitet	.84	.87	.84	.87	.84	.87
Vinter U-värde faktor (W/ kvm°C)	5.8	5.7	2.8	2.8	1.8	1.8
Ultraviolett ljus						
UV-block 300 -380 nm %	36	>99	51	>99	61	>99
Bleknings kontroll						
Blekningskontroll UV Tdw-ISO 300 - 700 nm %	85	54	74	49	66	45